



tesa® 68594

Thông tin Sản phẩm

Băng keo fim hai mặt trong suốt dày 100µm

Product Description

tesa® 68594 là băng keo tự dính hai mặt trong bao gồm lớp nền PET và chất kết dính acrylic điều chế.

Đặc điểm của tesa® 68594:

- Độ dày: 100µm
- Độ bám dính cao
- Chịu được các điều kiện môi trường đòi hỏi cao
- Hiệu suất xử lý tốt trong quá trình gia công chuyển đổi

Ứng dụng

tesa® 68594 được sử dụng cho các ứng dụng lắp ráp và cán phủ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	Film PET	• Màu sắc	trong suốt
• Loại keo	acrylic cải tiến	• Màu lớp lót	logo nâu/ xanh dương
• Vật liệu lớp lót (liner)	glassine	• Định lượng của lớp lót	80 g/m ²
• Độ dày	100 µm		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	50 %	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	tốt
• Lực kéo căng	30 N/cm	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	tốt
• Chịu nhiệt trong dài hạn	100 °C	• Khả năng chống lão hóa (UV)	rất tốt
• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	200 °C	• Khả năng chống ẩm	rất tốt

Độ kết dính trên

• PC (ban đầu)	8.9 N/cm	• PE (sau 14 ngày)	4.8 N/cm
• PC (sau 14 ngày)	10 N/cm	• thép (ban đầu)	11 N/cm
• PE (ban đầu)	4.4 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	12 N/cm



tesa® 68594

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=68594>