



tesa® ACXplus 7043

Thông tin Sản phẩm



Băng keo bột acrylic hai mặt 640 µm

Product Description

tesa® ACX^{plus} 7043 là băng keo xốp acrylic hai mặt, có màu xám hoặc trắng. Sản phẩm được cấu tạo bởi hệ thống acrylic hiệu suất cao và đặc trưng chủ yếu bởi sức mạnh liên kết và đặc tính phân tán ngoại lực.

Do công thức độc đáo tạo nên sự kết hợp giữa độ bám dính rất cao với khả năng hấp thụ và phân tán lực tác động cao. Lỗi viscoelastic của sản phẩm này có thể bù đắp độ giãn dài do nhiệt của các bộ phận ngoại quan.

tesa® ACX^{plus} 7043 hoạt động tốt trên “vật liệu khó liên kết” như sơn tĩnh điện hoặc vật liệu nhựa. Sản phẩm này được thiết kế đặc biệt để cho phép liên kết ẩn các chi tiết trang trí. Màu trắng hoặc màu xám thích nghi tốt với bề mặt kim loại và nhựa, và tránh làm ánh màu lên vật liệu trang trí và vật liệu trong mờ

Đặc trưng

- Do công thức độc đáo của sản phẩm, băng keo bột acrylic hai mặt này kết hợp mức độ bám dính cao với khả năng hấp thụ và tiêu tán tải trọng động cao.
- Lỗi viscoelastic của sản phẩm này có thể bù đắp độ giãn dài do nhiệt của các bộ phận ngoại quan.
- Nó bao gồm một hệ thống acrylic hiệu suất cao, và được xác định bằng sức mạnh liên kết, tản ứng suất và khả năng chịu nhiệt độ của nó.

Ứng dụng

Dòng sản phẩm tesa® ACX^{plus} phù hợp với nhiều ứng dụng liên kết xây dựng. Để tư vấn sản phẩm phù hợp, mang lại hiệu quả cao nhất, chúng tôi cần hiểu rõ về ứng dụng của khách hàng (bao gồm thông tin vật liệu cần dán), ví dụ như:

- Dán các tấm ốp trang trí (cánh cửa kính của tủ lạnh)
- Dán các chi tiết trang trí (Nắp của máy giặt, song cửa sổ, ...)
- Dán các ứng dụng kính với kính hoặc kính với kim loại (vách ngăn, cửa kính)
- Gắn đồ đạc
- Thiết kế phẳng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|--------------------|----------|--------|
| • Lớp nền | filled acrylic | • Độ dày | 640 µm |
| • Loại keo | acrylic tinh khiết | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=07043>



tesa® ACXplus 7043

Thông tin Sản phẩm

Độ kết dính trên

- thép (sau 3 ngày) 29 N/cm

Thông tin thêm

Xin lưu ý, chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên sử dụng thêm dung dịch gia tăng độ bám dính tesa® Adhesion Promoter để xử lý bề mặt, tăng cường độ bám dính trước khi dán băng keo.. Nó dẫn đến sự cải thiện đáng kể về mức độ bám dính, tránh sự xâm nhập của hơi ẩm và thúc đẩy khả năng chống lại các tác nhân khắc nghiệt của môi trường trong thời gian dài. Nên sử dụng chất hỗ trợ kết dính tesa® Adhesion Promoter tùy thuộc vào chất nền và ứng dụng. Chúng tôi sẽ sẵn lòng tư vấn cho bạn để tìm ra giải pháp phù hợp.

Sản phẩm được khuyến khích sử dụng trong nhà. Đối với các ứng dụng cố định ngoài trời với yêu cầu chịu lực, khuyến nghị đầu tiên của chúng tôi là tesa® ACX^{plus} 707x High Resistance.

Các phiên bản lót:

- PV26: Lớp lót giấy trắng - không nhãn mác
- PV28: Lớp lót phim màu xanh lam - không nhãn mác
- Các phiên bản lót khác có thể có sẵn theo yêu cầu

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=07043>