



tesa® 63686

Thông tin Sản phẩm

Băng keo xấp PE sinh học hai mặt màu đen dày 300µm

Product Description

tesa® 63686 là băng keo xấp PE sinh học hai mặt. Nó được trang bị keo acrylic có 75% hàm lượng carbon sinh học và lớp phủ bảo vệ (liner) bằng PET tái chế sau tiêu dùng (PCR PET) 100%.

bền vững các khía cạnh

- Keo acrylic có 75% hàm lượng carbon sinh học*
- 100% thành phần PET tái chế sau tiêu dùng trong lớp phủ bảo vệ (liner)



Để biết thêm thông tin, bấm vào đây: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Đặc trưng

- Hiệu suất kết dính vượt trội bao gồm cả nền LSE
- Chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt
- Hiệu suất chống sốc tốt
- Chống thấm nước

Ứng dụng

- Được sử dụng để làm lớp đệm hoặc làm đầy khe hở
- Được sử dụng trong gắn linh kiện để hấp thụ va đập
- Được sử dụng để che lens trong các thiết bị lớn, ví dụ: máy tính bảng, máy tính xách tay

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------|--------|
| • Lớp nền | foam PE | • Post-consumer recycled | 100 % |
| • Loại keo | acrylic | content of liner | |
| • Bio-based carbon | 75 % | • Độ dày | 300 µm |
| content of adhesive (acc. ASTM | | • Màu sắc | đen |
| D6866) | | • Độ dày lớp lót | 50 µm |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | film PET | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=63686>



tesa® 63686

Thông tin Sản phẩm

Độ kết dính trên

• PC (ban đầu)	12.5 N/cm	• PE (sau 14 ngày)	8.5 N/cm
• PC (sau 14 ngày)	13.5 N/cm	• thép (ban đầu)	14 N/cm
• PE (ban đầu)	6.5 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	14 N/cm

Thông tin thêm

- Hàm lượng carbon sinh học được kiểm tra dựa trên thử nghiệm ASTM D6866 Carbon-14

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=63686>