



tesa® 4174

Thông tin Sản phẩm



Băng keo dán đường biên sắc nét chịu được nhiệt độ cao dùng cho sơn thiết kế trong ngành ô tô

Mô tả sản phẩm

tesa® 4174 là băng keo che phủ dán đường biên PVC chịu nhiệt độ linh hoạt, có chất kết dính cao su cho một loạt các yêu cầu sơn thiết kế ô tô. Độ dày 110 µm giúp thực hiện các cạnh sơn tốt và sắc nét mà vẫn mang lại sự linh hoạt tốt.

 Với khả năng chịu nhiệt độ 150 ° C / 1h, tesa® 4174 chịu được hầu hết các ứng dụng che trong cửa hàng sơn ô tô.
 Dụng cụ hỗ trợ được chuẩn hóa và tùy chỉnh cho tesa® 4174 có sẵn để đảm bảo ứng dụng băng keo hiệu quả và thiết kế che phủ có thể tái tạo.

Các tính năng chính:

- Hiệu suất che phủ tuyệt vời trên bề mặt được sơn và không sơn
- Không có bóng mờ hoặc dư lượng keo sót cho đến 150 ° C / 1h
- Phù hợp tốt với các bề mặt đa chiều
- Cạnh không bị lật ra và gỡ ra không sót keo

Ứng dụng

tesa® 4174 phù hợp với nhiều loại ứng dụng che phủ khác nhau. Để đảm bảo hiệu suất cao nhất có thể, mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu đầy đủ về ứng dụng của bạn (bao gồm các vật liệu có liên quan) để cung cấp khuyến nghị sản phẩm phù hợp.

Các ứng dụng ví dụ là:

- Che phủ lên bề mặt được sơn và không sơn (ví dụ: các bộ phận bằng nhựa ô tô) yêu cầu các cạnh sơn sắc và phẳng
- Che phủ xe hơi hai tông màu

Thông tin kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này chỉ nên được coi là mang tính đại diện hoặc điển hình và không nên sử dụng cho mục đích thiết lập thông số kỹ thuật.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Lớp nền | Film PVC | • Độ dày | 110 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Lực kéo căng | 25 N/cm | • Khả năng xé bằng tay | rất tốt |
| • Dễ tháo gỡ | có | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 3.7 N/cm |
|--------|----------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04174>



tesa® 4174

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

tesa® 4174 với chiều rộng nhỏ (<10mm): bám dính vào thép = 2,4N/cm

tesa® 4174 cũng có thể chuyển đổi và cắt chính xác với lớp lót giấy 4174 PV4: bám dính vào thép = 4,4N/cm, lực bóc khỏi lớp lót = 14 cN/cm,

Có thể cung cấp miếng băng dính cắt sẵn theo yêu cầu với mã tesa® 54174

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04174>