


# tesa® 60347

## Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo vải dẫn điện một mặt, độ dẫn điện tốt nhất & áp suất hoạt hóa thấp tesa® 60347 30 µm

### Product Description

tesa® 60347 là băng keo vải dẫn điện với áp suất hoạt hóa thấp và độ dẫn điện tốt nhất. Loại băng keo này bao gồm một lớp nền vải dẫn điện và lớp phủ keo dẫn điện một mặt được thiết kế đặc biệt. Được thiết kế để che chắn EMI cho màn hình, ăng-ten và nhiều ứng dụng bộ phận khác.

<span style="font-family: var(--default-font-family); color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028); font-size: var(--font-size-sm, 12px) ; background-color: var(--palette-white, #ffffff)

### Đặc trưng

- Độ dẫn điện cao và ổn định
- Mức độ bám dính vô tốt
- Độ dẫn điện tuyệt vời theo hướng XYZ ngay cả trong quá trình áp suất dất mỏng thấp
- Hiệu suất che chắn EMI tuyệt vời

### Ứng dụng

- Che chắn & nối đất các bộ phận có nhu cầu dẫn điện cao và ổn định
- Che chắn các bộ phận nhạy cảm với áp suất
- FPC trên màn hình OLED
- Ăng-ten ở mép màn hình cong

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

|                            |                  |                  |            |
|----------------------------|------------------|------------------|------------|
| • Lớp nền                  | sợi dệt dẫn điện | • Màu sắc        | xám        |
| • Loại keo                 | acrylic dẫn điện | • Màu lớp lót    | trong suốt |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | film PET         | • Độ dày lớp lót | 50 µm      |
| • Độ dày                   | 30 µm            |                  |            |

# tesa® 60347

## Thông Tin Sản Phẩm

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

|                                      |         |                                   |         |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| • Khả năng chống lại lực x-y-z (2kg) | 38 mOhm | • Điện trở tiếp xúc hướng z (2kg) | 26 mOhm |
| • Khả năng chống lại lực x-y-z (50g) | 41 mOhm | • Điện trở tiếp xúc hướng z (50g) | 32 mOhm |
| • Lực tháo lớp lót                   | dễ      |                                   |         |

### Độ kết dính trên

|                               |          |                               |          |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| • vào thép (2kg; ban đầu)     | 4.3 N/cm | • vào thép (50g; ban đầu)     | 3.5 N/cm |
| • vào thép (2kg; sau 14 ngày) | 5.1 N/cm | • vào thép (50g; sau 14 ngày) | 4.8 N/cm |

### Thông tin thêm

- Phương pháp tesa: Được kiểm tra bằng đồ gá tesa 4mm x 4mm

### Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60347>