

tesa® 4244 PV0



Thông Tin Sản Phẩm

Băng keo bảo vệ đường biên nét dành cho sơn thiết kế trong ngành ô tô

Product Description

tesa® 4244 PV0 là băng keo PVC mềm linh hoạt cao, có chất kết dính cao su tự nhiên để che lấp đường viền nếu cần một cạnh sơn rất sắc, đặc biệt là trên các bộ phận bằng nhựa được sơn hoặc không sơn. Độ dày 110 µm giúp thực hiện các cạnh sơn tốt và sắc nét, trong khi PVC mềm của băng keo mang lại sự phù hợp tốt.

Với khả năng chịu nhiệt độ 140 °C / 1h, tesa® 4244 PV0 đang nhắm đến các ứng dụng che phủ chịu nhiệt độ trung bình, như che phủ thanh chắn xe.

 Dụng cụ hỗ trợ được chuẩn hóa và tùy chỉnh cho tesa® 4244 PV0 có sẵn để đảm bảo ứng dụng băng hiệu quả.

Các tính năng chính:

- Khả năng chịu nhiệt độ lên tới 140 °C / 1h
- Phù hợp với sự thay đổi kích thước trong quá trình sấy lò
- Phù hợp tốt với các bề mặt đa chiều
- Cạnh không bị lật ra và gỡ bỏ băng keo không bị sót keo

Ứng dụng

tesa® 4244 PV0 phù hợp với nhiều loại ứng dụng che phủ khác nhau. Để đảm bảo hiệu suất cao nhất có thể, mục tiêu của chúng tôi là hiểu đầy đủ về ứng dụng của bạn (bao gồm các vật liệu có liên quan) để cung cấp khuyến nghị sản phẩm phù hợp.

Các ứng dụng ví dụ là:

- Ứng dụng che phủ thanh chắn xe
- Ứng dụng che phủ trong các đường cong nhỏ và hẹp và hình dạng 3 chiều khó khăn
- Che phủ với các yêu cầu đặc biệt liên quan đến việc sử dụng PVC hoặc halogen

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Lớp nền | Film PVC | • Độ dày | 110 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|--------------------|---------|---------------------------------|--------|
| • Lực kéo căng | 27 N/cm | • Khả năng chịu nhiệt (60 phút) | 140 °C |
| • cạnh màu sắc nét | có | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |
| • Dễ tháo gỡ | có | • Độ bám của sơn | có |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=4244>

tesa® 4244 PV0

Thông Tin Sản Phẩm

Độ kết dính trên

- thép 3.7 N/cm

Thông tin thêm

tesa® 4244 cũng có sẵn để chuyển đổi và cắt chính xác với lớp lót giấy 4244 PV4: bám dính với thép = 4,7 N/cm, lực bong từ đế = 14 cN /cm, miếng cắt chính xác có sẵn như tesa® 54244

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=4244>