

tesa® 62530

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo xốp PE hai mặt 3000 µm

Product Description

tesa® 62530 là băng keo xốp PE hai mặt cho nhiều ứng dụng liên kết phổ biến. Băng keo gồm lớp nền xốp PE với kết cấu tế bào kín linh hoạt và keo acrylic cải tiến

Lợi ích sản phẩm:

- Độ bám dính tốt trên các bề mặt có cấu trúc mạnh
- Keo kết dính đa năng cho độ kết dính cao ngay lập tức trên nhiều loại bề mặt
- Rất phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời: chống tia UV, thấm nước và lão hóa
- Độ bám dính cao ngay lập tức ngay cả ở lực ép thấp
- Chịu va đập trong môi trường lạnh rất tốt

Ứng dụng

- Thanh, song cửa sổ ốp tường
- Thanh, song
- Dán kín chống bụi và ẩm
- Yếu tố trang trí trên cửa ra vào

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------|-----------|------------|
| • Lớp nền | foam PE | • Độ dày | 3000 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | đen/ trắng |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----|
| • Độ giãn dài tối đa | 160 % | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | tốt |
| • Lực kéo căng | 13.3 N/cm | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | tốt |
| • Chịu nhiệt trong dài hạn | 80 °C | • Khả năng chống lão hóa (UV) | tốt |
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 80 °C | • Độ dính ban đầu | tốt |
| • Kháng hóa chất | rất tốt | | |

tesa® 62530

Thông Tin Sản Phẩm

Độ kết dính trên

• ABS (ban đầu)	6 N/cm	• PET (sau 14 ngày)	6 N/cm
• ABS (sau 14 ngày)	6 N/cm	• PP (ban đầu)	6 N/cm
• nhôm (ban đầu)	6 N/cm	• PP (sau 14 ngày)	6 N/cm
• nhôm (sau 14 ngày)	6 N/cm	• PS (ban đầu)	6 N/cm
• PC (ban đầu)	6 N/cm	• PS (sau 14 ngày)	6 N/cm
• PC (sau 14 ngày)	6 N/cm	• PVC (ban đầu)	6 N/cm
• PE (ban đầu)	2 N/cm	• PVC (sau 14 ngày)	6 N/cm
• PE (sau 14 ngày)	2 N/cm	• thép (ban đầu)	6 N/cm
• PET (ban đầu)	6 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	6 N/cm

Thông tin thêm

Độ bám dính:

- Ngay lập tức: tách xốp trên thép, nhôm, ABS, PC, PS, PET, PVC

- Sau 14 ngày: tách xốp trên thép, nhôm, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP

Đặc điểm giảm rung và chịu nhiệt độ lâu dài đã được chứng nhận bởi Viện IFT, Đức (Báo cáo số 13-003011-PR02)

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=62530>