


tesa® 70499

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo hai mặt dễ dàng tháo gỡ dày 1000µm

Product Description

tesa® 70499 là loại băng keo hai mặt có thể dễ dàng tháo ra bằng cách kéo căng lớp keo.

Đặc điểm kỹ thuật của tesa® 70499:

- Độ dày: 1000µm
- Độ dính cao
- Chống sốc và chống bị lật
- Dễ dàng tháo ra bằng cách kéo căng lớp keo
- Loại bỏ cặn bẩn ngay cả sau thời gian kết dính lâu dài
- Độ dính tốt ngay cả trên bề mặt năng lượng thấp LSE

Ứng dụng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	không	• Màu sắc	trắng
• Loại keo	đặc trưng	• Màu lớp lót	nâu
• Vật liệu lớp lót (liner)	glassine	• Độ dày lớp lót	72 µm
• Độ dày	1000 µm		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Chịu nhiệt trong dài hạn	60 °C	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	rất tốt
• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	90 °C	• Không dung môi	có
• Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt	có	• Khả năng dễ tháo gỡ băng keo sau 14 ngày (23°C)	rất tốt
• Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	rất tốt		

Độ kết dính trên

• nhôm (ban đầu)	25 N/cm	• PE (ban đầu)	19 N/cm
• nhôm (sau 14 ngày)	25 N/cm	• PE (sau 14 ngày)	19 N/cm
• Magnesium (giai đoạn đầu)	23 N/cm	• thép (ban đầu)	29 N/cm
• Magnesium (sau 14 ngày)	23 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	29 N/cm

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=70499>

tesa® 70499

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=70499>