

tesa® 4174

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo dán đường biên sắc nét chịu được nhiệt độ cao dùng cho sơn thiết kế trong ngành công nghiệp ô tô

Product Description

tesa® 4174 là băng keo che phủ dán đường biên PVC chịu nhiệt độ linh hoạt, có chất kết dính cao su cho một loạt các yêu cầu sơn thiết kế ô tô. Độ dày 110 µm giúp thực hiện các cạnh sơn tốt và sắc nét mà vẫn mang lại sự linh hoạt tốt.

 Với khả năng chịu nhiệt độ 150 ° C / 1h, tesa® 4174 chịu được hầu hết các ứng dụng che trong cửa hàng sơn ô tô.

Dụng cụ hỗ trợ được chuẩn hóa và tùy chỉnh cho tesa® 4174 có sẵn để đảm bảo ứng dụng băng keo hiệu quả và thiết kế che phủ có thể tái tạo.

Các tính năng chính:

- Hiệu suất che phủ tuyệt vời trên bề mặt được sơn và không sơn
- Không để lại bóng mờ hoặc dư chất keo đến 150°C trong 1 giờ
- Khả năng thích ứng tốt với các bề mặt đa chiều
- Mép không bị bong và tháo ra không để lại dư chất

Đặc trưng

- Hiệu suất che phủ tuyệt vời trên các bề mặt đã sơn và chưa sơn
- Không để lại bóng mờ hoặc dư chất keo đến 150°C trong 1 giờ
- Khả năng thích ứng tốt với các bề mặt đa chiều
- Mép không bị bong và tháo ra không để lại dư chất

Ứng dụng

tesa® 4174 phù hợp với nhiều loại ứng dụng che phủ khác nhau. Để đảm bảo hiệu suất cao nhất có thể, mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu đầy đủ về ứng dụng của bạn (bao gồm các loại bề mặt có liên quan) để cung cấp khuyến nghị sản phẩm phù hợp.

Các ứng dụng ví dụ bao gồm:

- Che phủ các bề mặt đã sơn và chưa sơn (ví dụ: các bộ phận nhựa ô tô) yêu cầu đường viền sơn sắc nét và phẳng
- Che phủ thân xe hai màu

tesa® 4174

Thông Tin Sản Phẩm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	Film PVC	• Độ dày	110 µm
• Loại keo	cao su tự nhiên		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Lực kéo căng	25 N/cm	• Khả năng xé bằng tay	rất tốt
• Dễ tháo gỡ	có	• phù hợp cho công đoạn cắt dập	có
• Khả năng chịu nhiệt (30 phút)	not applicable		

Độ kết dính trên

• thép	3.7 N/cm
--------	----------

Thông tin thêm

tesa® 4174 với chiều rộng nhỏ (<10mm): bám dính vào thép = 2,4N/cm

tesa® 4174 cũng có thể chuyển đổi và cắt chính xác với lớp lót giấy 4174 PV4: bám dính vào thép = 4,4N/cm, lực bóc khỏi lớp lót = 14 cN/cm,

Có thể cung cấp miếng băng dính cắt sẵn theo yêu cầu với mã tesa® 54174

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=4174>