

tesa® 4331

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo bảo vệ bề mặt chịu nhiệt độ cao

Product Description

tesa® 4331 băng keo bảo vệ bề mặt phẳng, chịu nhiệt cực kỳ cao, cung cấp các tiêu chuẩn sau:

- Bám dính mạnh và chịu nhiệt cao
- Đạt được kết quả độ bao phủ sắc nét
- Có thể gỡ bỏ mà không sót keo

Ứng dụng

- Bảo vệ bề mặt trong quá trình phủ sơn bột tĩnh điện ở lực ép cao
- Nội thất bằng thép và thiết bị bệnh viện
- tesa® 4331 thậm chí dính được trên bề mặt có chứa silicone

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|----------------|----------|--------|
| • Lớp nền | PET/ không dệt | • Độ dày | 110 µm |
| • Loại keo | silicon | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|--------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 100 % | • Khả năng chịu nhiệt (30 phút) | 200 °C |
| • Lực kéo căng | 53 N/cm | • Khả năng chịu nhiệt (60 phút) | 200 °C |
| • Dễ tháo gỡ | có | • Khả năng xé bằng tay | thấp |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|--------|
| • thép | 4 N/cm |
|--------|--------|

tesa® 4331

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=4331>