

tesa® 4216

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo fineline chịu nhiệt độ thấp dùng cho sơn thiết kế và bảo vệ bề mặt trong ngành ô tô

Product Description

tesa® 4216 là loại băng keo fineline mỏng, linh hoạt, không chứa PVC, sử dụng keo acrylic. Sản phẩm được thiết kế cho các ứng dụng sơn hai màu trên thân xe trong quy trình sơn của nhà sản xuất ô tô (OEM). Độ dày thấp giúp tạo ra các đường phân chia màu sắc chính xác ở những khu vực dễ nhìn thấy, ví dụ như bên trong khung mái xe.

Lớp nền mềm của tesa® 4216 cho phép băng keo được dán lên các hình dạng hẹp hoặc đường cong. Với khả năng chịu nhiệt 80°C trong 1 giờ, tesa® 4216 cũng có thể chịu được môi trường sơn ở nhiệt độ thấp, có thể sử dụng cho quy trình bóc mặt nạ ướt hoặc làm băng bảo vệ bề mặt.

Chúng tôi cũng cung cấp dụng cụ dán tiêu chuẩn và tùy chỉnh dành cho tesa® 4216 để đảm bảo việc dán băng keo hiệu quả.

Đặc trưng

- Chịu nhiệt độ thấp: phù hợp với quy trình sơn trong dây chuyền hoặc tháo băng khi còn ướt.
- Thiết kế mỏng: lý tưởng cho các ứng dụng tạo đường viền màu rõ nét.
- Độ linh hoạt cao: dễ dàng bám theo các bề mặt có hình dạng phức tạp.
- Tháo băng không để lại keo: đảm bảo bề mặt sạch sẽ sau khi sử dụng.
- Có dụng cụ hỗ trợ dán: giúp tăng hiệu quả thi công.

Ứng dụng

tesa® 4216 phù hợp với nhiều loại ứng dụng che phủ khác nhau.

Ứng dụng tiêu biểu:

- Sơn hai màu ở nhiệt độ thấp hoặc tháo băng khi sơn còn ướt trong xưởng sơn ô tô.
- Tạo đường viền màu sắc rõ nét ở các vị trí dễ thấy.
- Dán ở các đường cong hẹp hoặc hình dạng phức tạp.

Để đảm bảo hiệu suất tối ưu, chúng tôi cần hiểu rõ ứng dụng cụ thể (bao gồm loại vật liệu bề mặt) để có thể tư vấn sản phẩm phù hợp.

tesa® 4216

Thông Tin Sản Phẩm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	film PE	• Độ dày	105 µm
• Loại keo	acrylic		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Lực kéo căng	17.5 N/cm	• phù hợp cho công đoạn cắt dập	có
• cạnh màu sắc nét	rất tốt	• Độ bám của sơn	không
• Dễ tháo gỡ	có	• Độ dày lớp che phủ	_NULL µm
• Khả năng chịu nhiệt (60 phút)	80 °C		

Độ kết dính trên

• thép	2.5 N/cm
--------	----------

Thông tin thêm

Các cuộn băng được cắt từ cuộn lớn phải có chiều rộng tối thiểu là 50 mm.

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=4216>