

tesa® 50555

Thông Tin Sản Phẩm



Băng dính chịu nhiệt cao dùng để tạo đường nét sắc sảo khi sơn trang trí tại xưởng sơn ô tô

Product Description

tesa® 50555 là loại băng keo che chắn PVC mềm dẻo, chịu nhiệt cao, sử dụng lớp keo acrylic. Sản phẩm được thiết kế chuyên dụng cho quy trình sơn phối hai màu tại các nhà máy sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Lớp keo acrylic là giải pháp thay thế phù hợp cho các hệ thống sơn có yêu cầu khắt khe, đặc biệt là những hệ thống nhạy cảm với hiện tượng để lại vết bóng mờ (ghosting) hoặc ố vàng.

Lớp nền PVC mềm dẻo cho phép thi công hiệu quả trên các đường viền hẹp và bề mặt cong.

Để hỗ trợ quy trình thi công hiệu quả, sản phẩm có sẵn các loại dụng cụ dán băng keo ở cả dạng tiêu chuẩn lẫn tùy chỉnh theo yêu cầu.

Đặc trưng

- Loại bỏ không để lại dư lượng trên các bề mặt (cả đã sơn và chưa sơn) có yêu cầu khắt khe
- Chịu được nhiệt độ lên đến 160°C trong 60 phút
- Khả năng bám dính và ôm sát tuyệt vời trên các bề mặt có hình dạng phức tạp

Ứng dụng

Phù hợp cho nhiều ứng dụng che chắn khác nhau, ví dụ như:

- Sơn phối hai màu ở nhiệt độ sấy cao trong các xưởng sơn ô tô
- Che chắn để tạo đường phân chia màu sắc sắc nét và chính xác
- Che chắn tại các vị trí có đường cong hẹp và hình dạng 3D phức tạp
- Được phát triển đặc biệt cho các hệ thống sơn đòi hỏi khắt khe

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|----------|----------|--------|
| • Lớp nền | Film PVC | • Độ dày | 120 µm |
| • Loại keo | acrylic | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50555>

tesa® 50555

Thông Tin Sản Phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----|
| • Lực kéo căng | 30 N/cm | • Khả năng xé bằng tay | tốt |
| • cạnh màu sắc nét | rất tốt | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |
| • Dễ tháo gỡ | có | • Độ bám của sơn | có |
| • Khả năng chịu nhiệt (60 phút) | 160 °C | | |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 1.8 N/cm |
|--------|----------|

Thông tin thêm

- Có sẵn các dụng cụ thi công giúp đạt hiệu suất thi công cao.

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50555>