

tesa® 49652

Thông Tin Sản Phẩm



bền vững các khía cạnh

- Biomass balanced tackified acrylic adhesive
- 90% PCR PET in the backing



Để biết thêm thông tin, bấm vào đây: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	Film PET	• Độ dày	205 µm
• Loại keo	acrylic cải tiến	• Màu sắc	trong suốt

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	50 %	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	rất tốt
• Lực kéo căng	20 N/cm	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	rất tốt
• Chịu nhiệt trong dài hạn	100 °C	• Khả năng chịu nhiệt tối thiểu	-40 °C
• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	200 °C	• Khả năng chống lão hóa (UV)	rất tốt
• Kháng chất làm mềm	tốt	• Khả năng chống ẩm	rất tốt
• Kháng hóa chất	tốt	• Độ dính ban đầu	tốt

Độ kết dính trên

• ABS (ban đầu)	10.3 N/cm	• PET (sau 14 ngày)	9.5 N/cm
• ABS (sau 14 ngày)	12 N/cm	• PP (ban đầu)	6.8 N/cm
• nhôm (ban đầu)	9.2 N/cm	• PP (sau 14 ngày)	7.9 N/cm
• nhôm (sau 14 ngày)	10.6 N/cm	• PS (ban đầu)	10.6 N/cm
• PC (ban đầu)	12.6 N/cm	• PS (sau 14 ngày)	12 N/cm
• PC (sau 14 ngày)	14 N/cm	• PVC (ban đầu)	8.7 N/cm
• PE (ban đầu)	5.8 N/cm	• PVC (sau 14 ngày)	13 N/cm
• PE (sau 14 ngày)	6.9 N/cm	• thép (ban đầu)	11.5 N/cm
• PET (ban đầu)	9.2 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	11.8 N/cm

tesa® 49652

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=49652>