

tesa® 4328

Thông Tin Sản Phẩm



bền vững các khía cạnh



Để biết thêm thông tin, bấm vào đây: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	Giấy có mật độ kép nhẹ	• Tỷ lệ tổng vật liệu thân thiện với môi trường trong sản phẩm (không bao gồm lớp lót, theo tiêu chuẩn EN 16785)	48 %
• Loại keo	cao su tự nhiên	• Độ dày	160 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	9 %	• Khả năng chịu nhiệt (30 phút)	140 °C
• Lực kéo căng	39 N/cm	• Khả năng chịu nhiệt (60 phút)	140 °C
• cạnh màu sắc nét	có	• Khả năng xé bằng tay	rất tốt
• Dễ tháo gỡ	có	• Độ bám của sơn	rất tốt
• Không dung môi	có		

Độ kết dính trên

• thép	4.8 N/cm
--------	----------

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=4328PV0BK>