tesa® 4965

Thông Tin Sản Phẩm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

Lớp nền	Post consumer recycled PET
Post-consumer recycled content of backing	90 %
Loại keo	acrylic cải tiến
Vật liệu lớp lót (liner)	giấy
Độ dầy	100 µm
Màu sắc	trong suốt
Màu lớp lót	logo nâu/ xanh dương
Định lượng của lớp lót	80 g/m²
Độ dày lớp lót	69 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

Độ giãn dài tới đứt	50 %
Lực kéo căng	20 N/cm
Chịu nhiệt trong dài hạn	100 °C
Chịu nhiệt trong ngắn hạn	200 °C
Kháng chất làm mềm	tốt
Kháng hóa chất	tốt
Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	rất tốt
Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	rất tốt
Khả năng chịu nhiệt tối thiểu	-40 °C
Khả năng chống lão hóa (UV)	tốt
Khả năng chống ẩm	rất tốt
Độ dính ban đầu	tốt

Độ kết dính trên

ABS (ban đầu)	5.3 N/cm
ABS (sau 14 ngày)	6.5 N/cm
nhôm (ban đầu)	5.2 N/cm
nhôm (sau 14 ngày)	7.7 N/cm
PC (ban đầu)	6.5 N/cm
PC (sau 14 ngày)	8.6 N/cm
PE (ban đầu)	3.1 N/cm
PE (sau 14 ngày)	3.5 N/cm
PET (ban đầu)	5.3 N/cm
PET (sau 14 ngày)	7 N/cm
PP (ban đầu)	3.3 N/cm
PP (sau 14 ngày)	4.8 N/cm
PS (ban đầu)	5.4 N/cm
PS (sau 14 ngày)	7.1 N/cm
PVC (ban đầu)	5.7 N/cm
PVC (sau 14 ngày)	9.4 N/cm
thép (ban đầu)	7 N/cm
thép (sau 14 ngày)	9.6 N/cm

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào http://l.tesa.com/?ip=4965DC

tesa® 4965

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào http://l.tesa.com/?ip=4965DC